АРЕАН ГЕОСИНТЕТИКС

Москва

Тайпар® SF-20

технический паспорт

ПАРАМЕТРЫ:

Сырье	Полипропилен
Способ изготовления	Термическое соединение непрерывных волокон
Вес *DIN EN 965*	68 г/м²
Температура плавления	165 °C
Толщина при пригрузке *EN 964-1*	
2 кН/м²	0,35 мм
200 кН/м²	0,28 мм
Предельная прочность *DIN EN ISO 10.319*	3,4 кН/м
Удлинение при разрыве *DIN EN ISO 10.319*	35,0 %
Прочность на прокол *DIN EN ISO 12.236*	500 Н
Водопроницаемость при давлении *DIN EN ISO 60.500-4*	
20 кН/м²	4,6 10^{-4}м/с
200 кН/м²	3,2 10^{-4}м/с
Цвет	серебристый
Стандартные размеры рулона	
Ширина	5.2 м
Длина	400.00 м
Страна происхождения	**Люксембург**
Количество	**12 480 м2**
Покупатель	**ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР"**
Дата отгрузки	**29.06.2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Ареан-Геосинтетикс» "Arean Geosynthetics LLC" Ареан Геосинтетикс Для документов ОГРН 1127746154436 * МОСКВА *

АРЕАН ГЕОСИНТЕТИКС

Москва

Тайпар® SF-27

технический паспорт

ПАРАМЕТРЫ:

Сырье	Полипропилен
Способ изготовления	Термическое соединение непрерывных волокон
Вес *DIN EN 965*	90 г/м²
Температура плавления	165 °C
Толщина при пригрузке *EN 964-1*	
2 кН/м²	0,38 мм
200 кН/м²	0,31 мм
Предельная прочность *DIN EN ISO 10.319*	5.3 кН/м
Удлинение при разрыве *DIN EN ISO 10.319*	45,0 %
Прочность на прокол *DIN EN ISO 12.236*	800 Н
Водопроницаемость при давлении *DIN EN ISO 60.500-4*	
20 кН/м²	4.7 10^{-4}м/с
200 кН/м²	3.1 10^{-4}м/с
Цвет	серебристый
Стандартные размеры рулона	
Ширина	5.2 м
Длина	200.00 м
Страна происхождения	**Люксембург**
Количество	**15 600 м2**
Покупатель	**ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР"**
Дата отгрузки	**02.07.2020г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Ареан-Геосинтетикс» * Arean Geosynthetics LLC * Ареан Геосинтетикс для документов ОГРН 1127746154436 * МОСКВА *

АРЕАН ГЕОСИНТЕТИКС

Москва

Тайпар® SF-24

технический паспорт

ПАРАМЕТРЫ:

Сырье	Полипропилен
Способ изготовления	Термическое соединение непрерывных волокон
Вес *DIN EN 965*	80 г/м²
Температура плавления	165 °C
Толщина при пригрузке *EN 964-1* 2 кН/м² 200 кН/м²	 0,38 мм 0,29 мм
Предельная прочность *DIN EN ISO 10.319*	5.0 кН/м
Удлинение при разрыве *DIN EN ISO 10.319*	40,0 %
Прочность на прокол *DIN EN ISO 12.236*	700 Н
Водопроницаемость при давлении *DIN EN ISO 60.500-4* 20 кН/м² 200 кН/м²	 4.9 10^{-4}м/с 3.1 10^{-4}м/с
Цвет	серебристый
Стандартные размеры рулона	
Ширина	5.2 м
Длина	200.00 м
Страна происхождения	**Люксембург**
Количество	**32 000 м2**
Покупатель	**ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР"**
Дата отгрузки	**13.07.2020г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Ареан-Геосинтетикс» Arean-Geosynthetics LLC Ареан Геосинтетикс Для документов ОГРН 1127746154436 Москва

АРЕАН ГЕОСИНТЕТИКС

Москва

Тайпар® SF-24

технический паспорт

ПАРАМЕТРЫ:

Сырье	Полипропилен
Способ изготовления	Термическое соединение непрерывных волокон
Вес *DIN EN 965*	80 г/м²
Температура плавления	165 °C
Толщина при пригрузке *EN 964-1*	
2 кН/м²	0,38 мм
200 кН/м²	0,29 мм
Предельная прочность *DIN EN ISO 10.319*	5.0 кН/м
Удлинение при разрыве *DIN EN ISO 10.319*	40,0 %
Прочность на прокол *DIN EN ISO 12.236*	700 Н
Водопроницаемость при давлении *DIN EN ISO 60.500-4*	
20 кН/м²	4.9 10^{-4}м/с
200 кН/м²	3.1 10^{-4}м/с
Цвет	серебристый
Стандартные размеры рулона	
Ширина	5.2 м
Длина	200.00 м
Страна происхождения	**Люксембург**
Количество	**32 000 м2**
Покупатель	**ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР"**
Дата отгрузки	**22.07.2020г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Ареан-Геосинтетикс" "Arean-Geosynthetics LLC" Ареан Геосинтетикс для документов ОГРН 1127746154436 * МОСКВА *